

TECHNICKÝ LIST


CERTIFICATION & CLASSIFICATION STANDARDS		iQ One
Typ podlahové krytiny	EN 14565	Homogenní podlahovina založená na syntetických termoplastických polymerech.
CE certifikace	EN 14041	Ano
ISO certifikace		Ronneby ISO 9001/ Ronneby ISO 14001
TECHNICAL CHARACTERISTICS STANDARDS		iQ One
iQ PUR		Ano
Celková tloušťka	ISO 24346 – EN 428	2.0 mm
Tloušťka nášapné vrstvy	ISO 24340 – EN 429	2.0 mm
Váha	ISO 23997 – EN 430	2800 g/m ²
Dodání	ISO 24341 – EN 426	
Role	cca. 23 bm x 200 cm (role) Art. no. 21200_ _ _	
TECHNICAL PERFORMANCES STANDARDS		iQ One
Reakce na požár	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class B _f s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Celkové VOC emise	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³ (after 28 days)
Chemická odolnost	ISO 26987 – EN 423	Excellent
Protiskluz	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Nízké riziko
Mokré prostory	EN 13553 Annex A GBR approval system	Vodotěsné Certifikováno
Protlačení	ISO 24343-1 – EN 433	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Průměrná naměřená hodnota: 0.02 mm
Rozměrová stálost	EN 14565 Annex C	≤ 0.20 %
Kolečko židle	ISO 4918 – EN 425	Vhodné
Pružnost	ISO 24344 – EN 435	OK
Podlahové vytápění		Vhodné – max 27°C
Stálobarebnost	EN ISO 105-B02	≥ level 6
Barvy		38

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Výše uvedené informace jsou předmětem změn, za účelem dalšího zlepšení výrobku. (09/15).


Sledujte Tarkett návody na pokládku, čištění a údržbu.

Prosím kontaktujte Tarkett na uvedené adrese pro požadované informace.



*TVOC AT 28 DAYS

Logistické informace



Směr
pokládky

Všeobecné informace



V souladu s Evropskou klasifikací ISO 10874 - EN 685

